



# DEKO

professional

**ПРОФЕСИОНАЛНИ  
СТРОИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ**

# DEKO professional Profi

## Самонивелираща замазка за **ВИСОКО** натоварване

Саморазливна замазка на циментова основа за нивелиране на неравности от 2 до 10mm. Предназначена за изравняване на интериорни и екстериорни хоризонтални основи с високо натоварване преди полагане на полимерни подове, облицовъчни плочи, мокет, паркет и др.



Разфасовка: 25 kg

Разход  
(за mm дебелина): 1.5 kg/m<sup>2</sup>

Сила на  
компресия  
(след 28 дни): > 36 N/mm<sup>2</sup>

### практически свойства:

- ✓ *Изключително бързо втвърдяване и съхнене*
- ✓ *Без никакво свиване, не образува пукнатини*
- ✓ *Предназначена за тежки натоварвания*
- ✓ *Устойчива на точково натоварване*

### подходящи основи:

- Бетонени настилки
- Замазки на гипсова основа
- Подове от стари керамични плочки или естествен камък
- Върху вградено подово отопление (водно или електрическо)

# DEKO professional Home

## Самонивелираща замазка за **средно** натоварване

Саморазливна замазка на циментова основа за нивелиране на неравности от 3 до 30 mm. Предназначена за изравняване на интериорни хоризонтални основи със средно натоварване преди полагане на керамични плочи, гранитогрес, мокет, паркет и др. Само за вътрешна употреба.



Разфасовка: 25 kg

Разход  
(за mm дебелина): 1.5 kg/m<sup>2</sup>

Сила на  
компресия  
(след 28 дни): > 25 N/mm<sup>2</sup>

### практически свойства:

- ✓ **Изключително бързо втвърдяване**
- ✓ **Бързо съхнене**
- ✓ **Без свиване**
- ✓ **Не образува пукнатини**

### подходящи основи:

- Бетонени настилки
- Замазки на гипсова основа
- Подове от стари керамични плочки или естествен камък
- Върху вградено подово отопление (водно или електрическо)

# DEKO professional GROUT R4

## Флуиден разтвор за саниране на бетон

DEKO professional GROUT R4 Флуиден разтвор за саниране на бетон е продукт с компенсирано свиване за структурни репарации от 3 до 30 mm на стомано-бетонни греди и колони, носещи греди и предварително напрегнати бетонови греди на виадукти; бетонови подове, подложени на интензивен трафик в индустриални помещения, пътища, летища и други; за твърдо фугиране между бетонови елементи.



Разфасовка: 25 kg

Разход:  
(за cm дебелина): 20 kg/m<sup>2</sup>

Якост на  
натиск:  
(след 28 дни) 75 MPa

### практически свойства:

- ✓ *Балансирано хидрометрично свиване;*
- ✓ *Висока якост на натиск и модул на еластичност*
- ✓ *Хидроизолиращ с висока износоустойчивост*
- ✓ *Отлична адхезия към бетон и арматура*
- ✓ *Саморазливен, без необходимост от нанасяне с изглен валяк*